



CONTRAPISO

A ARGAMASSA PARA CONTRAPISO é um produto composto por cimento cinza, cal hidratada, areias selecionadas e aditivos químicos, em estado seco e homogêneo, ao qual o usuário somente necessita adicionar a quantidade de água requerida.

INDICAÇÃO

É indicada para o assentamento de blocos cerâmicos, de concreto em alvenarias com função estrutural.

EMBALAGEM

Sacos valvulados de 50 kg.

VALIDADE

180 dias da data de fabricação, marcada na embalagem.

ESTOCAGEM

Deve ser armazenado em local seco, arejado, e protegido das intempéries, sobre estrados de madeira, em pilhas de no máximo 15 sacos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Atende às seguintes prescrições da norma técnica brasileira "NBR 13281 - Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos - Requisitos", sendo classificada como P6-M5-D4-U5-A3.

	NORMA	CATEGORIA	EXIGÊNCIA	VALEMASSA
Resistência à compressão	NBR 13279	P6	>8,0 MPa	11,0 MPa
Densidade de massa aparente no estado endurecido	NBR 13280	M5	1600 a 2000 kg/m ³	1830kg/m ³
Densidade de massa aparente no estado fresco	NBR 13278	D4	1600 a 2000 kg/m ³	1880 kg/m ³
Retenção de água	NBR 13277	U5	91 a 97%	95%
Resistência potencial de aderência à tração	NBR 15258	A3	>0,30 MPa	>0,30 MPa

NORMAS PARA A UTILIZAÇÃO

Para assegurar o bom desempenho do produto deve ser observado o disposto nas seguintes normas técnicas da ABNT:

- NBR 9817: Execução de piso com revestimento cerâmico; e
- NBR 13753: Revestimento de piso interno ou externo com placas cerâmicas e com utilização de argamassa colante - Procedimento.

PREPARO DA BASE PARA APLICAÇÃO

A base deve estar limpa, isenta de materiais estranhos, a exemplo de

pó, graxa, óleo, eflorescência, materiais soltos ou quaisquer produtos ou incrustações que venham a prejudicar a aderência do contrapiso.

PREPARO DA ARGAMASSA

Para o preparo da argamassa, acrescentar 5,0 a 5,5 litros de água para cada saco de 50 kg e misturar em betoneira por um tempo mínimo de 3 min, ou em argamassadeira, ou ainda manualmente até a perfeita homogeneização. A argamassa deverá apresentar-se sem excesso de água numa consistência tipo "farofa".

O volume de produção de argamassa deve ser controlado de modo que seja consumido em um prazo máximo de 2:30h. Só é permitido o reamassamento com adição de água suplementar dentro dos períodos de tempo estabelecidos.

APLICAÇÃO DE ARGAMASSA DE CONTRAPISO

Assentar primeiramente as taliscas para definição da espessura do contrapiso.

Iniciar a aplicação preparando uma ponte de aderência entre o contrapiso e a base, polvilhando 0,5kg de cimento por metro quadrado de superfície. Usar uma vassoura para espalhar e misturar o cimento com água, formando uma fina camada de ligação entre a base de concreto e argamassa de contrapiso que será aplicada.

O lançamento da argamassa de contrapiso deverá ocorrer antes do endurecimento da nata da ponte de aderência, por isso, faça a ponte de aderência primeiramente nos locais das mestras e após a conclusão destas, prossiga para as demais áreas.

A produção das mestras deve ocorrer imediatamente antes do lançamento da argamassa para execução do contrapiso como um todo, não sendo adequada sua prévia execução.


Aplique a argamassa de contrapiso e compacte com um soquete para obter uma camada de alta compactidade. Caso o contrapiso tenha uma espessura superior a 50 mm, execute a compactação em duas camadas consecutivas. Em áreas molhadas com previsão de ralo para escoamento de água, prever caimento mínimo de 1%.

CURA

Para a perfeita consolidação superficial da camada de argamassa, mantê-la úmida durante 7 dias pós a aplicação. No caso de aplicação de revestimento cerâmico sobre o contrapiso, deve-se deixar a argamassa secar completamente, o que geralmente acontece após 14 dias da aplicação.

CONSUMO / RENDIMENTO

1 saco de 50 kg rende de 2,5 m²/cm de espessura; ou 20 kg/m²/cm de



CONTRAPISO

A ARGAMASSA PARA CONTRAPISO é um produto composto por cimento cinza, cal hidratada, areias selecionadas e aditivos químicos, em estado seco e homogêneo, ao qual o usuário somente necessita adicionar a quantidade de água requerida.

espessura; ou 32 sacos/m³ de argamassa fresca.



SEGURANÇA

Produtos contendo cimento e cal, em contato com a pele provocam irritação e queimaduras. Use luvas de borracha, roupas com mangas e pernas compridas e óculos de proteção durante o manuseio do produto. Em caso de contato com os olhos, lave-os com água corrente e procure um médico imediatamente. Em caso de contato com a pele, lave o local atingido com muita água corrente. Em caso de ingestão, procure um médico imediatamente. Mantenha as embalagens fechadas fora do alcance de crianças.

A VALEMASSA não se responsabiliza por usos indevidos e descuidados do produto.